

KOVA GROUP - KOVA HANOI

A Lot 32, Lien Co Zone, Nam Tu Liem Dist., Hanoi
 T (84) 4 3764 7750
 F (84) 4 3764 8035



PAINT & WATERPROOFING
 Vietnam – United States – Singapore
 Cambodia – Malaysia - Indonesia

MATIT KL-5 HAI THÀNH PHẦN CHỊU MÀI MÒN MT-KL5 GOLD (Thô)

1. MÔ TẢ

▪ **MT-KL5 GOLD:** Là loại Matit hai thành phần, hệ nước mang nhiều đặc tính vật lý đặc biệt mà các matit thông thường không có như: độ bền cao, dai, cứng, chịu mài mòn, chịu hóa chất và đặc biệt chống lại hiện tượng thấm ngược.

▪ **Thành phần:** Trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsioxane, Titan Oxit, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác.

▪ **Bề mặt áp dụng:** Các bề mặt bê tông, xi măng, gỗ,...

▪ **Các đặc tính vượt trội:**

Có tính năng đặc biệt là có thể thi công ngay trên bề mặt khi còn ẩm, chưa khô hoàn toàn của xi măng, bê tông, gạch,... đồng thời có thể dùng để trám trét vết nứt cho bê tông, xi măng, gỗ,...

Độ bền cao, dai, cứng, chịu mài mòn, chịu hóa chất và đặc biệt chống lại hiện tượng thấm ngược.

Được dùng để chống thấm, trang trí, làm nhẵn bề mặt như được phủ một lớp men.

▪ **Định mức:** 0,8-1,0m²/kg cho 02 lớp.

▪ **Vệ sinh dụng cụ:** Làm sạch bằng nước và xà phòng.

▪ **Thời hạn lưu kho:** 03 tháng trong điều kiện khô ráo, thoáng mát.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| STT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Mức chất lượng |
|------------|--|--|-----------------------|
| 1 | Ngoại quan | Dùng mắt và tay kiểm tra dạng sản phẩm | Mẫu dạng paste |
| 2 | Độ cứng bề mặt, không nhỏ hơn | TCVN 2098:2007 | 0,25 |
| 3 | Độ bền nước (ngâm mẫu trong nước 72 giờ) | TCVN 8653-2-2012 | Màng sơn bền |
| 4 | Khối lượng đóng gói, kg | Theo quy định hiện hành | 5 và 25 |

3. CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả bề mặt vật liệu phải làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ đã bong tróc,...
- Đối với tường hoặc nền mới xây cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành phủ Matit.
- Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường bằng ruloo hay khăn ẩm trước khi thi công matit.

Thi công:

▪ **Bước 1:** Trộn hai thành phần Matit MT-KL5 GOLD (A) và phụ gia (B) theo lượng đã được cân sẵn. Tỷ lệ khối lượng được trộn là A:B = 24:1.

▪ **Bước 2:** Khuấy thật kỹ nhiều lần.

Nếu thùng Matit bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ dẻo để dễ thi công (tối đa 1,25 lít cho thùng 25kg). Phải thêm nước ngay từ lúc trộn phụ gia. Khuấy lại hỗn hợp trên cho đồng nhất. Sau khi trộn A và B **phải dùng hết trong vòng 01 giờ**, vì sau đó hỗn hợp trên sẽ bị đông cứng không thi công được.

▪ **Bước 3:** Bả 1 lớp Matit MT-KL5 GOLD với độ dày vừa đủ để che phủ bề mặt thi công (khoảng 1,5÷2,0 mm). Sau 7-8 giờ chà nhám để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi sạch phủ hết bụi.

Tùy theo yêu cầu và độ phẳng của bề mặt có thể bả 1-2 lớp Matit MT-KL5 GOLD. Lớp thứ hai cũng được bả, làm phẳng và sạch bụi như lớp thứ nhất. Không nên bả quá dày, tối đa không được vượt quá 3-4mm cho 02 lớp.

▪ **Bước 4:** Dùng khăn ướt lau sạch bụi Matit. Bằng cách đó mới đảm bảo lớp sơn KL5T-GOLD phủ sau đó bám chắc lên tường. Bề mặt thi công càng phẳng, màng sơn KL5T được phủ lên càng bóng đẹp.

Để lớp Matit MT-KL5 GOLD khô trong vòng **01 ngày** trước khi phủ lớp tiếp theo (nếu thời tiết ẩm ướt thì cần để lâu hơn).

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát.

4. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, quý khách có thể truy cập vào website: <http://kovapaint.com.vn/> để biết thêm thông tin.