

KOVA GROUP - KOVA HANOI

A Lot 32, Lien Co Zone, Nam Tu Liem Dist., Hanoi
T (84) 4 3764 7750
F (84) 4 3764 8035



PAINT & WATERPROOFING
Vietnam – United States – Singapore
Cambodia – Malaysia - Indonesia

MATIT CHỊU ẨM ƯỚT DÙNG CHO SÂN TENNIS, CHÂN TƯỜNG SK-6

1. MÔ TẢ:

- SK-6: là loại Matit hai thành phần, được chế tạo từ những Monomer kỵ nước (Hydrophobic), bám dính tốt trên bề mặt bê tông, xi măng, gạch... Đặc biệt do kết hợp với các nhóm OH tự do có trong xi măng, SK-6 hình thành nên một mạng lưới liên kết bền vững với xi măng, có tác dụng chống rạn nứt, không thấm nước, chống kiềm, tăng tính dẻo cho xi măng.
- SK-6: Chịu được môi trường ẩm ướt nhờ có kỵ nước trong công thức phân tử. Tương hợp tốt với mọi loại sơn và bề mặt vật liệu cùng các loại màu.
- SK-6: Có khả năng cách nhiệt, chống nóng cho tường ngoài. Dùng để phủ lên chân tường, tường bị ố vàng do thấm nước trước khi lăn sơn.
- SK-6: Tạo kết dính và bảo vệ hồ vữa. Có thể sử dụng làm hồ để chà zoăng cho gạch lát sàn, nhằm chống lại hiện tượng nước thấm thấu qua các đường zoăng. SK-6 khô nhanh, dễ sử dụng. Đạt tính kinh tế cao, vì lượng Matit hao hụt khi xả nhám rất ít so với các loại Matit thông thường khác.
- **Thành phần chính:** trên cơ sở chất tạo màng Drycryn DP, Texanol, Calcium Aluminate, Colloit 775 cộng các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ khác.
- **Đóng gói:** 4kg và 20kg/ thùng (kể cả phụ gia)
- **Định mức:** 1.0-1.5 m²/kg cho sàn bê tông, 2 - 3 m²/kg cho sàn gỗ.

2. CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt vật liệu phải làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ đã bong tróc,
- Đối với tường hoặc nền bê tông mới xây cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành phủ Matit.
- Nếu thời tiết quá khô cần làm ẩm tường bằng ru lô hay khăn ẩm trước khi thi công Matit.

Thi công

Matit SK-6 gồm hai thành phần: Phần lỏng SK-6 (thành phần A) và phụ gia bột (thành phần B). Khi thi công phần phụ gia bột (B) được trộn với phần lỏng A thành dạng nhão sệt. Tỷ lệ của các thành phần này là $A : B = 1 : 1.7$ (1kg: A=0.37kg và B=0.63kg), khi xuất xưởng thành phần A và B đã được cân sẵn (đối với thùng 4kg: A=1.48kg và B=2.52kg; đối với thùng 20kg: A=7.4kg và B=12.6 kg). Trình tự thi công SK-6 như sau:

- Vừa khuấy vừa hòa bột phụ gia B (12.6kg cho thùng 20kg) vào phần lỏng A (7.4kg cho thùng 20kg) thành hỗn hợp nhão sệt đồng nhất. Nếu đặc có thể pha thêm nước với lượng vừa đủ để dễ thi công.
- Dùng bay trét 2 lớp Matit, mỗi lớp cách nhau 6-8 giờ (có thể để qua đêm).
- Chà nhám cho bề mặt thi công phẳng, mịn. Lau sạch bụi Matit trước khi tiến hành lăn sơn. Trong trường hợp thời tiết quá nóng, nhiệt độ cao, cần làm ẩm bề mặt thi công trước khi trét SK-6. Nếu Matit bị khô hay quá đặc có thể thêm khoảng 10-15% nước trong quá trình sử dụng. SK-6 đạt độ cứng tuyệt đối sau 7 ngày.

Vệ sinh dụng cụ: Làm sạch bằng nước và xà phòng.

Bảo quản: Để nơi khô mát, thoáng mát.

Thời gian lưu kho: 6 tháng trong điều kiện khô, thoáng mát

3. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.