

## Bản chi tiết sản phẩm

### CLEAR KL5-GOLD

#### SƠN PHỦ BÓNG CLEAR CHỐNG THẤM, CHỊU MÀI MÒN

##### MÔ TẢ

Clear KL5-Gold: Là loại sơn bóng 2 thành phần, hệ nước, được tổng hợp từ Epoxy biến tính Alkylsiloxane.

Clear KL5-Gold: Không màu, trong suốt, độ bóng cao, chịu mài mòn, va đập, chịu ẩm, bền với nước, chịu hóa chất.

Clear KL5-Gold: Màng sơn bền, đẹp, bám dính tốt lên bề mặt khô và ẩm, chịu chùi rửa, ngâm được trong ước và nước muối.

Clear KL5-Gold: Được sử dụng để phủ lớp ngoài cùng cho bê tông, xi măng khi đã sơn các loại sơn KOVA, đặc biệt phù hợp cho các loại sơn chịu mài mòn, hóa chất nhằm bảo vệ và làm tăng độ bóng, vẻ đẹp của các sơ trên. Cũng có thể được dùng để phủ lên gốm sứ, gỗ,...

Clear KL5-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác, không gây dị ứng khi tiếp xúc. An toàn cho người thi công và sử dụng.

##### CÁCH SỬ DỤNG

**Chuẩn bị bề mặt:** Bề mặt các lớp sơn được phủ phải sạch sẽ, không dính bụi, dầu mỡ và được khô ít nhất 12-48 giờ.

##### **Thi công:**

- Trộn sơn Clear KL-5 Gold (thành phần A) với phụ gia B (thành phần B) bằng cách khuấy kỹ nhẹ nhàng để phụ gia B phân bố thật đều trong hỗn hợp sơn. Khối lượng sơn A và phụ gia B đã được cân sẵn theo tỉ lệ A:B=4:1.

Chú ý: không cần khuấy quá mạnh, như vậy dễ phát nhiệt, làm sơn KL-5T nhanh bị đông cứng.

- Sau khi trộn A và B để yên vài phút, khuấy lại. Trước khi thi công cần khuấy lại thật kỹ thùng sơn.

- Nếu thùng sơn đặc có thể thêm 5% nước sạch (ngay từ lúc trộn phụ gia) cho vừa độ đặc (khoảng 1,0 lít cho thùng 20kg; 0,2 lít cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm.

##### **Thi công:**

- Dùng rulô, chổi cọ hoặc máy phun phủ lên bề mặt thi công 01-02 lớp, mỗi lớp cách nhau 12-24 giờ.

- Phải dùng hết trong vòng 25-30 phút kể từ khi trộn phụ gia, vì sau thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng được.

##### CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SƠN & CHỐNG THẨM

- Khi đang thi công và thi công xong phải đảm bảo thông thoáng tốt để màng sơn mau khô và đạt độ bóng cao. Nếu mặt thoáng không tốt sẽ làm sơn lâu khô và để lại 01 lớp trắng mờ trên bề mặt khi sơn khô.

- Sơn khô bề mặt sau 3-6 giờ (tùy độ ẩm thời tiết). Không sử dụng bề mặt trước 7 ngày sau khi thi công Clear KL-5T, vì màng sơn chưa được ổn định hoàn toàn và chưa đạt độ cứng cực đại.

**Định mức:** 2,0-2,5m<sup>2</sup>/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt từng vật liệu và màu sơn.

**Vệ sinh dụng cụ:** Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

**Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn:** Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

**Đóng gói:** 4kg và 20kg/thùng

## THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane, các chất phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 5 giờ

- Khô hoàn toàn: ≤ 8 giờ

**Hạn sử dụng:** 6 tháng

## THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

## CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>