

Bản chi tiết sản phẩm

CT14-GOLD

CHẤT CHỐNG THẤM CO GIÃN, CHỐNG ÁP LỰC NGƯỢC CHO XI MĂNG, BÊ TÔNG

MÔ TẢ

CT-14 Gold: Là chất chống thấm co giãn cho bê tông, xi măng và các vật liệu xây dựng khác với khả năng chống thấm tuyệt hảo và bền cùng với vật liệu.

CT-14 Gold: Là sản phẩm không sử dụng dung môi nên không gây cháy nổ, không gây ô nhiễm, thích hợp với mọi điều kiện thời tiết và các loại kiến trúc xây dựng.

CT-14 Gold: Khô nhanh, màng phủ co giãn tốt, dễ thi công. Không bị lão hóa theo thời gian và ánh nắng. Không bị phân hủy do mưa acid hoặc mưa nước mặn. Có thể bơm vào các khe rãnh bị ngấm nước.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Làm sạch toàn bộ bề mặt xi măng, bê tông: Cạo bỏ các lớp vữa, bê tông hư hỏng, các lớp sơn cũ, dầu mỡ, bụi bẩn, rêu mốc,... sau đó rửa sạch và để khô.

Nếu có vết nứt thì hàn gắn bằng CT-14 Gold (dạng hỗn hợp dùng để trám trét), sau đó để khô rồi mới tiếp tục thi công toàn bộ bằng CT-14 Gold (dạng hỗn hợp dùng để quét phủ bề mặt).

Thi công:

Dùng để trám trét: Vừa khuấy vừa cho từng phần bột chống thấm CT-14 Gold (thành phần B) vào phần dung dịch MO dạng sữa (thành phần A). Khuấy kỹ hỗn hợp này thành dạng nhão đồng nhất, để yên 5-10 phút cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dùng bay, chổi, bàn chà trét toàn bộ hỗn hợp trên lên vết nứt, miết chặt hỗn hợp chống thấm để tăng độ bám chặt và độ bền.

Dùng để quét phủ bề mặt: Cho một lượng nước sạch vừa đủ trộn với thành phần bột (Thành phần B). Khuấy kỹ hỗn hợp này thành dạng nhão đồng nhất, sau đó cho từ từ dung dịch MO dạng sữa (thành phần A) vào hỗn hợp dạng nhão vừa trộn trên. Khuấy nhẹ để tránh tạo bọt, sau đó để yên 10 phút cho phản ứng hết. Dùng rulô, chổi cọ để thi công lên bề mặt.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết và chưa trộn với xi măng, nước.

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo vệ thích hợp.

CÔNG TY TNHH SON KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SƠN & CHỐNG THẨM

Đóng gói: 4kg và 20kg/thùng

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng hệ Acrylic và các thành phần khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 60 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 48 giờ

Hạn sử dụng: 6 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>