

## Bản chi tiết sản phẩm

### K209-GOLD

#### SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI

#### MÔ TẢ

K209-Gold: là sơn phủ ngoài trời, có tính kháng kiềm cao, chịu được thời tiết, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Được dùng làm sơn lót ngoài trời trước khi phủ các loại sơn hoàn thiện.

K209-Gold: được dùng cho tất cả các bề mặt bên ngoài của tường xây bê tông, xi măng.

K209-Gold: có độ phủ cao, bền, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện ngoài trời.

K209-Gold: không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng

#### CÁCH SỬ DỤNG

**Chuẩn bị bề mặt:** Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, các lớp sơn cũ,... Dùng chổi sạch và khăn ẩm để loại bụi nhằm làm tăng khả năng bám dính của sơn. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ. Trước khi phủ K209-Gold dùng rulô lăn nhẹ 1-2 lớp nước sạch để tránh K209 –Gold để vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn.

**Thi công:** Nếu đặc, có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ loãng (khoảng 1,0-2,0 lít nước cho thùng 20kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (nếu đã pha nước phải dùng hết). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ 01-02 lớp K209-Gold lên bề mặt thi công đã được làm sạch, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ. Để khô lớp K209-Gold trước khi sơn phủ các lớp sơn khác. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước.

**Định mức:** 5.0-5.5 m<sup>2</sup>/kg (cho 1 lớp). Tùy theo bề mặt vật liệu.

**Vệ sinh dụng cụ:** Dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

**Đóng gói:** 4kg và 20kg/thùng.

#### CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

## **THÀNH PHẦN CHÍNH**

Trên cơ sở chất tạo màng, Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ khác.

## **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Thời gian khô:

- Khô bề mặt:  $\leq 90$  phút

- Khô hoàn toàn:  $\leq 5$  giờ

**Hạn sử dụng:** 1 năm

## **THÔNG TIN LIÊN HỆ**

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

## **CÔNG TY TNHH SƠN KOVA**

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>