

KOVA GROUP - KOVA HANOI

A Lot 32, Lien Co Zone, Nam Tu Liem Dist., Hanoi

T (84) 4 3764 7750

F (84) 4 3764 8035

**PAINT & WATERPROOFING**

Vietnam – United States – Singapore

Cambodia – Malaysia - Indonesia

SƠN KHÔNG BÓNG NGOÀI TRỜI K261-GOLD

1. MÔ TẢ:

▪ **K261-Gold:** là sơn hệ Acrylic 100% đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ ngoài trời sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA ngoài trời và sơn lót kháng kiềm K209-Gold.

▪ **K261-Gold:** Khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn bền, mịn màng, có khả năng chịu chùi rửa.

▪ **K261-Gold:** Có 1026 màu khác nhau thích hợp với mọi không gian kiến trúc. Tuy nhiên, để màng sơn được bền đẹp không nên pha màu quá đậm. Màu sắc luôn ổn định, không phai màu.

▪ **K261-Gold:** Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng.

▪ **Thành phần chính:** Trên cơ sở chất tạo màng, Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

▪ **Đóng gói:** 4kg và 20kg/ thùng.

▪ **Định mức:** 4.0-4.5 m²/kg (cho 2 lớp). Tùy theo bề mặt vật liệu.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng
1	Ngoại quan	Dùng mắt và tay kiểm tra dạng sản phẩm	Thể nhuyển, đồng nhất các màu
2	Độ phủ màng sơn khô, g/m ² , không lớn hơn (tùy thuộc màu sắc)	TCVN 2095-1993	140
3	Độ bám dính trên nền vữa, xi măng cát, điểm, không lớn hơn	TCVN 2097:2015	2
4	Thời gian khô: Khô bề mặt, phút, không lớn hơn: Khô hoàn toàn, giờ, không lớn hơn:	TCVN 2096:1993	90 5
5	Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 72 giờ trong nước)	TCVN 8653-2-2012	Màng sơn bền

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng
6	Hàm lượng VOC, mg/g, không lớn hơn	ISO 11890-1:2007	120
7	Khối lượng đóng gói, kg	Khối lượng đóng gói theo quy định hiện hành	4 và 20

3. CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi, các lớp sơn cũ, các loại nấm mốc. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ. Nên làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA ngoài trời và sơn lót bằng sơn kháng kiềm K209-Gold trước khi thi công K261-Gold. Nếu tường được làm phẳng bằng Matit nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các bụi Matit rồi mới thi công sơn K261-Gold.

Thi công: Nếu đặc, có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,0-2,0 lít nước cho 1 thùng 20kg; 0,2-0,4 lít cho thùng 4 kg). **Khuấy thật kỹ** (nếu đã pha nước phải dùng hết). Dùng chổi cọ, rulô **min** phủ lên tường từ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau sau 4-6 giờ. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm.

4. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.