



SON & CHỐNG THẨM

Bản chi tiết sản phẩm

K771-GOLD

SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ

MÔ TẢ

K771-Gold: Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Có thể lăn trực tiếp lên bề mặt tường đã khô hoặc sau khi được làm phẳng bởi Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà.

K771-Gold: Có 1010 màu khác nhau thích hợp với mọi kiến trúc xây dựng. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu. Tuy nhiên để màng sơn được bền và đẹp không nên pha màu quá đậm cho sơn K771-Gold, vì như vậy sẽ không đảm bảo độ bền của màng sơn.

K771-Gold: Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn bền, mịn màng không bong tróc, có khả năng chịu chùi rửa.

K771-Gold: Không cháy không độc hại, không chứa chì, thủy ngân, và các hóa chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

- Tất cả các bề mặt thi công phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi và các lớp sơn cũ.
- Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Nên làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà cho bề mặt nhẵn, phẳng trước khi thi công K771-Gold.
- Sau khi làm phẳng bằng Matit nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ các bụi Matit rồi mới thi công K771-Gold.
- Trong trường hợp dùng K771-Gold làm sơn lót trong nhà trước khi phủ K771-Gold cần dùng rulo lăn 1-2 lớp nước sạch lên tường để tránh K771-Gold bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn.

Thi công:

- Khuấy kỹ trước khi thi công. Nếu đặc có thể pha thêm 5–10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,25–2,5 lít cho 1 thùng 25kg, 0,25–0,5 lít cho thùng 5kg) tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy thật kỹ (sơn nếu đã pha nước phải dùng hết)
- Dùng chổi cọ, rulo thi công 2-3 lớp K771-Gold lên bề mặt thi công đã được làm sạch, mỗi lớp cách nhau 4–6 giờ.

Lưu ý thi công:

- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo. Nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C.
- Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hoặc rulo ẩm.
- Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước.

Định mức: 3 – 3,5m²/kg (cho 02 lớp) tùy theo bề mặt

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SƠN & CHỐNG THẨM

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Đóng gói: 5kg và 25kg/thùng

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở chất tạo màng hệ Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 90 phút

- Khô hoàn toàn: ≤ 5 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>