

KOVA GROUP - KOVA HANOI

A Lot 32, Lien Co Zone, Nam Tu Liem Dist., Hanoi
 T (84) 4 3764 7750
 F (84) 4 3764 8035



PAINT & WATERPROOFING
 Vietnam – United States – Singapore
 Cambodia – Malaysia - Indonesia

SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ K771-GOLD

1. MÔ TẢ:

- **K771-Gold:** Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng Mattit KOVA MT-T hoặc Bột bả KOVA MB trong nhà. Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô để làm sơn lót hoặc làm sơn màu, sau khi được lót bằng một loại sơn trắng trong nhà của KOVA.

- **K771-Gold:** Có 1010 màu khác nhau thích hợp với mọi không gian kiến trúc xây dựng. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu. Tuy nhiên, không nên pha màu đậm của mã màu đuôi D và đuôi A cho sơn K771-Gold.

- **K771-Gold:** Có độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn bền, mịn màng, không bong tróc, có khả năng chịu chùi rửa.

- **K771-Gold:** Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. AN toàn cho người thi công và người sử dụng.

- **Thành phần chính:** trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, Titan Oxit, các phụ gia

- **Đóng gói:** 4kg và 20kg/ thùng

- **Định mức:** 2.5-3.5 m²/kg (2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng
1	Ngoại quan	Dùng mắt và tay kiểm tra dạng sản phẩm	Thể nhuyển, đồng nhất các màu
2	Độ phủ màng sơn khô, g/m ² , không lớn hơn (tùy thuộc màu sắc)	TCVN 2095-1993	160
3	Độ bám dính trên nền vữa, xi măng cát, diêm, không lớn hơn	TCVN 2097:2015	2
4	Thời gian khô: - Khô bề mặt, phút, không lớn hơn: - Khô hoàn toàn, giờ, không lớn hơn:	TCVN 2096:1993	90 5
5	Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 72 giờ trong nước)	TCVN 8653-2-2012	Màng sơn bền

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng
6	Hàm lượng VOC, mg/g, không lớn hơn	ISO 11890-1:2007	40
7	Khối lượng đóng gói, kg	Khối lượng đóng gói theo quy định hiện hành	4 và 20

3. CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Tất cả các bề mặt phải khô, làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, các lớp sơn cũ.
- Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ.
- Cần làm phẳng tường bằng Mattit KOVA MT-T hoặc Bột bả KOVA MB trong nhà, sau đó thi công sơn màu K771-Gold để hoàn thiện.
- Khi đã làm phẳng tường bằng Mattit, cần chà nhám lại tường, phủ sạch bụi và dùng khăn ướt vắt lau khô sạch bụi Mattit, bằng cách đó sẽ đảm bảo sơn K771-Gold bám chắc lên tường.
- Cũng có thể không dùng Mattit, trong trường hợp này, trước khi thi công sơn màu K771-Gold cần chà nhám tường, dùng bàn chải và khăn ướt vắt lau sạch bụi rồi phủ 2 lớp sơn K771-Gold trắng làm sơn lót. Để tránh sơn lót K771-Gold bị vữa xi măng hút mạnh làm tổn sơn, cần dùng rulô lăn 1-2 lớp nước sạch trước khi phủ K771-Gold.
- Nếu sử dụng Mattit kém chất lượng hoặc sơn không tốt, bề mặt tường chưa đạt tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sơn màu như: làm rạn nứt chân chim, rêu mốc sẽ phát triển từ lớp lót bề mặt làm cho lớp sơn hoàn thiện bị rêu mốc. Việc xử lý bề mặt đúng kỹ thuật quyết định chất lượng sản phẩm sau khi sơn.

Thi công

Trước khi thi công cần khuấy thật kỹ thùng sơn

- Nếu thùng sơn bị đặc có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1 lít nước cho thùng 20kg, 0.2 lít nước cho thùng 4kg), tùy theo nhiệt độ, độ ẩm. Khuấy lại cho sơn đồng nhất (khi đã pha nước phải dùng hết).
- Dùng chổi cọ, rulô mịn hoặc máy phun (nếu có điều kiện) phủ 2 lớp lên tường, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ.
- Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35 độ C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô, nếu cần có thể pha thêm một ít nước để thi công.

Vệ sinh dụng cụ: dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản: Để nơi khô mát, đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thời gian lưu kho: 1 năm trong điều kiện khô, thoáng mát và chưa mở nắp.

4. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.