

## Bản chi tiết sản phẩm

### K871-GOLD

#### SƠN BÓNG CAO CẤP TRONG NHÀ

#### MÔ TẢ

K871-Gold: Là loại sơn bóng, chất lượng cao. Do có độ bóng cao nên màng sơn dễ chùi rửa, luôn mới. Dùng để sơn phủ trong nhà sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà cho các khu vực sang trọng, trang trí lộng lẫy, khánh tiết hoặc nơi có độ sạch cao.

K871-Gold: có 1010 màu khác nhau, thích hợp với mọi không gian kiến trúc xây dựng. Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu.

K871-Gold: không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng.

#### CÁCH SỬ DỤNG

**Chuẩn bị bề mặt:** Tất cả các bề mặt phải khô, được làm sạch bụi, dầu mỡ, vôi và các lớp rêu mốc. Nếu có vết nứt nhỏ cần được hàn gắn bằng vữa CT-11A Gold, nếu lớn thì trám trét bằng vữa CT-11B Gold. Đối với tường mới, cần ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định mới tiến hành sơn phủ. Cần làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc Bột bả KOVA trong nhà và sơn lót kháng kiềm K109-Gold trước khi thi công K871-Gold. Sơn có độ bóng cao khi bề mặt càng phẳng. Cần chống thấm tốt mặt tường bên ngoài để tránh nước thấm qua tường vào trong làm hư màng sơn K871-Gold

**Thi công:** Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1-2 lít nước cho thùng 20kg và 0.2-0.4 lít nước cho thùng 4kg). Khuấy kỹ trước khi dùng (khi đã pha nước thì phải thi công hết). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 5-6 giờ. Không phủ quá dày, vì như vậy màng sơn dễ bị nứt và tránh các vết lồi lún chéo nhau không đều làm cho bề mặt không được đẹp. Thi công lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không quá 32°C. Không thi công khi thời tiết ẩm ướt hoặc quá nắng, bề mặt thi công có nhiệt độ cao. Nếu cần có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay ru lô. Trong trường hợp thời tiết hanh khô cần thêm một ít nước đủ để dễ thi công.

**Chú ý:** Không dùng K871-Gold ở tầng 1 khi có hiện tượng nước ngầm từ dưới lên hoặc từ nhà bên sang vì K871-Gold không chịu áp lực ngược. Có thể thay thế bằng sơn KL5T-Gold cực bóng hay bóng mờ. Không lăn K871-Gold trực tiếp lên bề mặt khi chưa sơn lót.

**Định mức:** 6,0 - 7,0m<sup>2</sup>/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu

**Vệ sinh dụng cụ:** Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

**Bảo quản:** Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

#### CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

**Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn:** Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.

**Đóng gói:** 4kg và 20kg/thùng.

### **THÀNH PHẦN CHÍNH**

Trên cơ sở chất tạo màng Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

### **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Thời gian khô:

- Khô bề mặt:  $\leq$  90 phút

- Khô hoàn toàn:  $\leq$  3 giờ

**Hạn sử dụng:** 9 tháng

### **THÔNG TIN LIÊN HỆ**

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

#### **CÔNG TY TNHH SƠN KOVA**

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>