

Bản chi tiết sản phẩm

KL5T-GOLD

SƠN MEN BÀN BÓNG PHỦ SÀN TRONG NHÀ CHỊU MÀI MÒN

MÔ TẢ

KL5T-Gold: Sơn 2 thành phần hiện đại hệ Epoxy biến tính Alkylsiloxane chỉ mới được sử dụng ở Mỹ. KL5T-Gold bền hóa chất và va đập, chịu ẩm, chịu tải trọng, mài mòn, chống thấm, chịu áp lực ngược, ứng dụng đa dạng, đặc biệt phù hợp với sơn phủ trong nhà cho sàn nhà, tường nhà tầng 1 bị ngâm, bể nước, hầm ngầm bê tông, các bể cá heo, công viên nước, sàn xưởng công nghiệp của các nhà máy chế biến thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện...

KL5T-Gold: Màng sơn bền, đẹp, bóng, bám dính tốt lên cả hai bề mặt khô và ẩm, lên bê tông mới và cũ, lên nhôm, thép cán nguội đã được xử lý và chưa xử lý. Màng sơn chịu chùi rửa hoặc ngâm được trong nước và nước muối, không độc hại đã được kiểm nghiệm của Bộ Y tế. Màu sắc đa dạng.

KL5T-Gold: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác, không gây dị ứng khi tiếp xúc. An toàn cho người thi công và sử dụng.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, sơn cũ. Đối với nền mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, sau đó mới tiến hành sơn phủ. Nếu bề mặt thi công có hơi ẩm từ lòng đất, trước khi phủ KL5T-Gold cần quét CT-11A GOLD rồi phủ 2 lớp Matit KL5T-Gold hoặc MT-KL5 Aqua. Với bề mặt gỗ ghè, không phẳng phải làm nhẵn bằng Matit KL5T-Gold hoặc MT-KL5 Aqua. Sau khi thi công Matit phải để khô (khoảng 12-14 giờ) sau đó lăn lót 01-02 lớp sơn lót KL5-Aqua rồi mới tiếp tục sơn phủ KL5T-Gold.

Thi công: Trộn kỹ sơn KL5T-Gold (thành phần A) với phụ gia (thành phần B). Khối lượng sơn A và phụ gia B đã được cân sẵn theo tỷ lệ quy định. Sau khi trộn A và B để yên 5 phút rồi khuấy lại. Nếu đặc, có thể thêm 5-10% nước sạch (ngay từ khi trộn phụ gia) cho vừa độ đặc (1,0 – 2,0 lít nước cho một thùng 20kg). Dùng chổi cọ, rulô mịn phủ KL5T-Gold lên bề mặt vật liệu. Phải dùng hết trong vòng 25-30 phút kể từ khi trộn phụ gia, vì sau thời gian đó sơn sẽ bị đông cứng, không sử dụng được. Thi công 02 lớp KL5T-Gold, mỗi lớp cách nhau 12-24 giờ. Để màng sơn khô nhanh có độ bóng cao phải đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và sau thi công, nếu không sẽ để lại một lớp trắng mờ trên bề mặt khi sơn khô. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ từ 15°C-35°C. **Không thi công khi thời tiết có độ ẩm cao.** Sơn khô bề mặt sau 3-6 giờ (tùy độ ẩm thời tiết). Không sử dụng bề mặt trước 7 ngày sau khi thi công KL5T-Gold vì màng sơn chưa ổn định hoàn toàn và chưa đạt độ cứng cực đại.

Lưu ý: Bề mặt bê tông trước khi sơn KL5T-Gold phải được đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng bê tông cao, không bị rỗ, nứt hoặc vỡ khi có xe trọng tải nặng di chuyển. Không được

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>

quét lên xi măng hồ dầu, gạch men và những bề mặt quá nhẵn như kính, đã vì không có chân bám. Không sử dụng để sơn ngoài trời.

Định mức: 2,0-2,5 m²/kg (cho 02 lớp) tùy thuộc bề mặt vật liệu và màu sơn.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng nước sạch rửa ngay dụng cụ khi còn đang ướt.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, mát.

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.

Đóng gói: 4kg (đã bao gồm phụ gia), 16,8kg/thùng (chưa bao gồm phụ gia).

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở Epoxy biến tính, Alkylsiloxane, các phụ gia hoạt tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 8 giờ

- Khô hoàn toàn: ≤ 48 giờ

Hạn sử dụng: 1 năm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.