

Bản chi tiết sản phẩm

MB-N

BỘT BẢ TƯỜNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI

MÔ TẢ

MB-N: Bột bả tường KOVA dùng làm phẳng tường ngoài trời trước khi sơn nước

MB-N: Bột bả tường KOVA đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, do có trong lượng phân tử cao nên chống rêu mốc rất tốt, tạo độ bền cao, không gây hiện tượng nứt chân chim, bong rộp.

Bề mặt áp dụng: Vữa xi măng, bê tông, gạch.

CÁCH SỬ DỤNG

Độ dày: Khoảng 1mm cho mỗi lớp. Độ dày tối ưu cho 2 lớp sau khi khô không quá 2mm. Không nên bả bột quá dày vì sẽ làm giảm độ bền của mastic.

Chuẩn bị bề mặt:

- Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu. Làm sạch bụi bẩn.
- Tường cũ: Phải loại bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ, sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.

DỤNG CỤ THI CÔNG: Máy khuấy trộn bột bả, bay bả.

THI CÔNG

- **Bước 1 :** Pha 40 -50% nước sạch (so với lượng bột) cho vừa đủ nhão, khuấy thật kỹ không để vón cục (nên cho bột từ từ vào nước) để từ 5 – 6 phút mới thi công.

- **Bước 2:** Dùng bay bả 01 - 02 lớp, mỗi lớp cách nhau 2 – 4 giờ.

Dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi. Sau 24 giờ có thể lăn sơn phủ bề mặt

Lưu ý thi công:

- Dùng đến đâu pha đến đó, không được pha thêm bột đá, ciment hoặc các hóa chất khác.
- Bột sau khi đã trộn nước sử dụng trong thời gian không quá 30 phút để tránh bị đông kết.

Định mức lý thuyết: 25 - 30 m²/bao 25kg (tùy thuộc vào bề mặt) .

Vệ sinh dụng cụ: Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.

Bảo quản: Bột bả phải được lưu trữ nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt bao bì phải được đóng kín trong quá trình lưu trữ. Không được chồng quá 10 lớp bao.

Đóng gói: 25kg/bao.

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mặt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

Hạn sử dụng: 6 tháng (kể từ ngày sản xuất).

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

- Thời gian khô bề mặt: 2 giờ 30 phút - 6 giờ
- Thời gian ổn định: 24 giờ
- Cường độ dính sau 72 giờ: 0,5 – 0,6 N/mm²
- Cường độ chịu nén sau 72 giờ: 7 – 8 N/mm²
- Độ co ngót: < 0,1%

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>