



SON & CHỐNG THẤM

Bản chi tiết sản phẩm

MT KL5T-GOLD

MATIT KL5T HAI THÀNH PHẦN CHỊU MÀI MÒN

MÔ TẢ

MT KL5T-Gold: Là loại matit hai thành phần, hệ nước mang nhiều đặc tính vật lý đặc biệt mà các matit thông thường không có như độ bền cao, dai, cứng, chịu mài mòn, chịu hoá chất và đặc biệt chống lại hiện tượng thấm ngược.

MT KL5T-Gold: Được dùng để chống thấm, trang trí, làm nhẵn bề mặt, đóng vai trò như một lớp men.

MT KL5T-Gold: Có tính năng đặc biệt là có thể thi công ngay trên bề mặt khi còn ẩm của nền xi măng, bê tông, gạch,... đồng thời cũng có thể dùng để trám trét vết nứt cho bê tông, xi măng, gỗ,...

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi, dầu mỡ, rêu mốc, sơn cũ đã bong tróc,... Đối với nền mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, sau đó mới tiến hành sơn phủ matit.

Thi công: Trộn hai thành phần Matit MT KL5T-Gold (thành phần A) với phụ gia (thành phần B) theo lượng đã được cân sẵn theo tỷ lệ yêu cầu, khuấy kỹ nhiều lần, nếu đặc thì thêm 5% nước sạch cho vừa độ dẻo để dễ thi công (1,25 lít nước cho một thùng 25kg). Bả 01-02 ớp MT KL5T-Gold tùy theo yêu cầu độ phẳng của bề mặt vật liệu. Mỗi lớp cách nhau sau 10 -12 giờ. Sau đó chà nhám để làm phẳng trở lại và lau bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi Matit rồi mới thi công sơn KL5T-Gold. Sơn có độ bóng càng cao khi bề mặt càng phẳng. Vì vậy, việc xử lý bề mặt matit là rất cần thiết

Chú ý: Sau khi trộn thành phần A và thành phần B phải dùng hết trong 1 giờ. Để lớp MT KL5T-Gold khô trong vòng 1 ngày trước khi sơn phủ lớp tiếp theo.

Định mức: 0,8 - 1,0 m²/kg (cho 02 lớp)

Màu: Màu trắng đục

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, mát.

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.

Đóng gói: 5kg và 25kg/thùng (bao gồm phụ gia).

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở Epoxy biến tính, Alkylsiloxane, các phụ gia hoạt tính.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 12 giờ

- Khô hoàn toàn: ≤ 48 giờ

Hạn sử dụng: 3 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>