

Bản chi tiết sản phẩm

MTN-GOLD

MATIT NGOÀI TRỜI

MÔ TẢ

MTN-Gold: Là loại Matit thông dụng để làm phẳng tường ngoài nhà, được nhiệt đới hóa hoàn toàn, sử dụng bả lót nhằm làm phẳng tường trước khi phủ sơn.

MTN-Gold: Được sản xuất từ các Vinyl Acrylic kết hợp với Polyurethane và các phụ gia phân tán, chống ăn mòn, chống nấm mốc và các loại Tamol điển hình. Do có phân tử lượng cao, hình thành những lớp sơn linh hoạt, nên tạo độ bền cao, chống ẩm, không thấm nước, không gây hiện tượng bong rộp, rạn nứt chân chim, chống lại sự phát triển của rêu mốc.

MTN-Gold: Có độ bền dai do có phụ gia lưỡng cực tạo liên kết ngang, liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông, xi măng, nên bền vững với xi măng, bê tông, có tác dụng trám mạch zoăng, làm phẳng các bề mặt lồi lõm, bịt kín các vết nứt bê tông.

MTN-Gold: Màu sắc trắng mịn, dễ sử dụng và sơn tiêu hao ít hơn, khi tường được phủ bằng Matit. Khi dùng MTN-Gold cần pha thêm 8-10 kg xi măng trắng vào một thùng 25kg Matit.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu ít nhất 28 ngày. Làm sạch bụi. Tường cũ phải loại bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, sau đó rửa sạch bằng nước sạch, để khô.

Thi công: Thêm một lượng nước sạch vừa đủ vào xi măng, khuấy kỹ để tạo thành dạng nhão sệt đồng nhất, sau đó trộn kỹ matit KOVA. Điều chỉnh độ nhão vừa dẻo để có thể trét được dễ dàng. Tỷ lệ trộn xi măng với matit là xi măng: matit 0,32-0,40:1 (khoảng 8-10 kg xi măng trộn với một thùng 25kg Matit KOVA). Bả 1 lớp Matit KOVA với độ dày khoảng 200 μ m (~0.2mm) lên bề mặt thi công. Sau 2-3 giờ chà nhám để làm phẳng bề mặt rồi dùng chổi sạch phủi hết bụi. Tiếp tục bả lớp Matit thứ hai và cũng làm phẳng, sạch bụi như sau khi bả lớp thứ nhất. Cuối cùng dùng khăn ẩm lau sạch bụi lần nữa trước khi phủ sơn lót. Dùng đến đâu trộn xi măng đến đó. Không trộn cùng một lúc hết cả thùng, vì nếu không dùng hết sẽ bị đông cứng trong thùng. Không được pha thêm bột đá hoặc Bột Talc.

Khuyến cáo: Khách hàng dùng MTN-Gold bả trong vòng 30 - 45 phút cho một lần pha trộn là tốt nhất.

Định mức: 30 - 35m²/thùng (cho 02 lớp), tùy bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước, xi măng).

Đóng gói: 25kg/thùng.

CÔNG TY TNHH SON KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÀNH PHẦN CHÍNH

Trên cơ sở Vinyl Acrylic kết hợp với Polyurethane các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 3 giờ

- Khô hoàn toàn: ≤ 24 giờ

Hạn sử dụng: 6 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>