

Bản chi tiết sản phẩm

NT26

SƠN NHŨ VÀNG

MÔ TẢ

NT26: Sơn nhũ vàng KOVA là sản phẩm có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Đây là sơn hệ nước có độ bền 10 năm.

NT26: Sơn nhũ vàng không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, rất dễ thi công.

NT26: Sơn dùng để trang trí các công trình kiến trúc đền chùa, đình, miếu, tượng phật...

NT26: Sơn có bề mặt óng ánh như dát vàng với vẻ đẹp sang trọng

Bề mặt áp dụng: Sơn bám tốt trên bề mặt kim loại đã chống gỉ, xi măng, gỗ.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

Tất cả các bề mặt thi công phải khô và làm sạch bụi, rêu mốc, dầu mỡ, vôi và các lớp sơn cũ. Đối với tường mới cần để ít nhất 21 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định rồi mới tiến hành sơn phủ.

Thi công:

Bước 1: Bả 02 lớp matit dẻo KOVA, sau đó trà nhám lại tường cho phẳng.

Bước 2: Lăn 01 lớp sơn lót kháng kiềm. Để khô ít nhất 4-6 giờ.

Bước 3: Dùng bép phun, rulo, chổi cọ phủ 2-3 lớp sơn nhũ, mỗi lớp cách nhau 4-6 giờ. Để khô bề mặt tối thiểu 12 giờ.

Bước 4: Phủ 1-2 lớp keo bóng để chống thấm và bảo vệ lớp sơn nhũ.

Lưu ý thi công:

- Khuyến nghị không sử dụng matit bột mà phải dùng matit dẻo vì matit dẻo có độ bám dính và kháng nứt cao hơn nhiều so với matit bột.

- Nên sử dụng súng phun để tạo màng sơn đẹp và ít hao hơn so với dùng rulô, chổi cọ.

- Để khô tối thiểu 8-10 giờ mới cho tiếp xúc mưa.

Định mức: 5,0 - 6,0m²/kg (cho 02 lớp), tùy thuộc vào bề mặt vật liệu.

Vệ sinh dụng cụ: Rửa sạch dụng cụ bằng xà bông và nước sạch ngay sau khi thi công.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi dùng không hết (nếu chưa pha nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay.

Đóng gói: 1kg/thùng

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>



SON & CHỐNG THẨM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ mịn: $\leq 60\mu\text{m}$

Thời gian khô:

- Khô bề mặt: ≤ 60 phút

- Khô toàn bộ: ≤ 60 giờ

Hạn sử dụng: 6 tháng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để được tư vấn, hỗ trợ hoặc có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.

CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Địa chỉ: Đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Fax: 0243 7648 035 Tel: 0243 7647 750

Website: <https://kovapaint.com.vn>