



SƠN TRẮNG TRẦN TRONG NHÀ K10-GOLD

1. MÔ TẢ

▪ **K10-GOLD:** Là loại sơn hệ Acrylic, phủ trong nhà có chất lượng cao, đã nhiệt đới hóa hoàn toàn, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để phủ trong nhà sau khi đã làm phẳng tường bằng Matit KOVA hoặc bột bả KOVA trong nhà hoặc có thể lăn trực tiếp lên bề mặt tường đã khô.

▪ **K10-GOLD:** Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, không bong tróc, độ bền cao, có khả năng chịu chùi rửa.

▪ **K10-GOLD:** Trắng thuần khiết.

▪ **K10-GOLD:** Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và sử dụng

▪ **Thành phần chính:** Trên cơ sở chất tạo màng, Acrylic, các phụ gia hoạt tính, Titan Oxit, các chất bổ trợ.

▪ **Đóng gói:** 4 kg và 20 kg/thùng.

▪ **Định mức:** 5 - 6 m²/kg, tùy theo bề mặt vật liệu

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức chất lượng
1	Ngoại quan	Dùng mắt và tay kiểm tra dạng sản phẩm	Huyền phù trắng
2	Độ phủ màng sơn khô, g/m ² , không lớn hơn (tùy thuộc màu sắc)	TCVN 2095-1993	160
3	Độ bám dính trên nền vữa, xi măng cát, điểm, không lớn hơn	TCVN 2097:2015	1
4	Thời gian khô: Khô bề mặt, phút, không lớn hơn: Khô hoàn toàn, giờ, không lớn hơn:	TCVN 2096:1993	90 3
5	Khả năng kháng nước (ngâm mẫu 72 giờ trong nước)	TCVN 8653-2-2012	Màng sơn bền
6	Hàm lượng VOC, mg/g, không lớn hơn	ISO 11890-1:2007	70
7	Khối lượng đóng gói, kg	Khối lượng đóng gói theo quy định hiện hành	4 và 20

3. CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt phải sạch bụi, dầu mỡ, vôi, các vết rêu mốc và các lớp sơn cũ. Đối với tường mới cần để ít nhất 28 ngày cho kết cấu xi măng được ổn định, rồi mới tiến hành sơn phủ. Nếu tường được làm phẳng bằng Matit, nên lau lại bằng khăn ẩm để loại bỏ bụi Matit rồi mới thi công sơn K10-GOLD.

Thi công: Nếu đặc có thể pha thêm 5-10% nước sạch cho vừa độ đặc (khoảng 1,0-2,0 lít nước cho 1 thùng 20kg; 0,2 - 0,4 lít nước cho 1 thùng 4kg), **khuấy thật kỹ** (khi đã pha nước thì phải dùng hết). Dùng chổi cọ, rulô **min** phủ 2 lớp, mỗi lớp cách nhau sau 4-6 giờ. Nên thi công vào lúc trời nắng ráo, nhiệt độ bề mặt vật liệu không vượt quá 35°C. Nếu cần, có thể làm mát bề mặt thi công bằng khăn hay rulô ẩm. Trong trường hợp thời tiết hanh khô có thể pha thêm 1 ít nước vừa đủ để dễ thi công.

Vệ sinh dụng cụ: Dùng xà bông và nước sạch rửa bình thường.

Bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín, khi dùng không hết (nếu chưa pha thêm nước).

Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp.

4. NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://kovapaint.com.vn> để biết thêm thông tin.